

防塵用溶剤型エポキシ樹脂塗床材

アルプロン L-1500

夏用 JAIA-010093
 一般用 JAIA-010094
 冬用 JAIA-010095
 F☆☆☆☆

アルプロンL-1500は、エポキシ樹脂系の2液性無溶剤型塗料です。レベリング性に優れ、カラフルで美しい光沢のある仕上がりになります。厚膜のため、耐磨耗性、耐薬品性、耐水性に優れた性能を発揮します。

荷 姿



18kg/セット

- ・主 剤 : 15kg
- ・硬 化 剤 : 3kg

用 途

- ◆食品、製紙、化学等各種工場の床
- ◆各種倉庫の床

施 工 例



特 長

- ★レベリング性に優れております。
- ★一度の施工で厚膜に塗布できます。
- ★耐水性、耐薬品性に優れています。
- ★耐磨耗性に優れています。
- ★機械的強度、接着性に優れています。

性 状

項 目	主 剤	硬 化 剤	試 験 方 法
主 成 分	エポキシ樹脂	変性脂肪族ポリアミン	—
外 観	各色液状	黄褐色透明液状	—
配 合 比	100	20(重量比)	—
粘 度	2,800mPa・s		JIS K 6833
比 重	1.60	1.02	JIS K 6833
	1.50 (混合物)		
可 使 時 間	夏 用 50分 一般用 25分 (20°C, 1kg) 冬 用 10分		温度上昇法
指 触 硬 化 時 間	夏 用 8時間 一般用 5時間 (20°C, 500μ) 冬 用 3時間		RC式乾燥時間測定

使用 方法

- 1.主剤、硬化剤を定められた配合比(主剤5に対し硬化剤1)で計量してください。
- 2.主剤、硬化剤が均一になるまで攪拌機で十分に混合攪拌してください。
- 3.混合攪拌したものは、可使時間内に使用してください。
- 4.プライマーが指触乾燥した後、金ゴテ等で均一に塗布してください。
- 5.施工後、樹脂が硬化するまで十分に養生して下さい。

ご 使 用 上 の 注 意

- ※コンクリート表面の油分は、洗剤で洗浄するかまたは溶剤で脱脂してください。
- ※溶剤タイプのエポキシ樹脂ですので、火気、換気等には、十分注意して下さい。
- ※湿度の高い日の施工はできるだけ避けて下さい。
- ※完全硬化前に水洗いすると白化することがありますので、空拭きで清掃するようにして下さい。
- なお、白化しても塗膜としての性能は失われません。
- ※溶剤は、施工器具等の洗浄以外には絶対に使用しないで下さい。
- ※直接皮膚に触れないようにして下さい。もし直接皮膚に触れたときには、直ちに石鹼等によりよく洗い落して下さい。
- ※目に入った場合は流水でよく洗い、速やかに医師の診断を受けるようにして下さい。
- ※ご使用にあたっては、安全データシート(SDS)をお読みください。

日米レジン株式会社

本社・工場 〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町15番地 TEL(072)438-0321
 関東営業課 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港32-27 TEL(043)216-3541
 東京事務所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-13-9 TEL(03)6280-4210
 札幌営業所 〒063-0836 札幌市西区発寒16条13丁目5-1 TEL(011)665-1666
 仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3丁目4-8 TEL(022)287-1577
 名古屋営業所 〒485-0012 愛知県小牧市小牧原新田1371 TEL(0568)76-5678
 大阪営業課 〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町15番地 TEL(072)423-8363
 中国営業所 〒710-0023 岡山県倉敷市帯高角3-3 TEL(086)428-6720
 福岡営業所 〒815-0031 福岡県福岡市南区清水1丁目16-8 TEL(092)551-6871
 鹿児島営業所 〒890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目1-8 TEL(099)206-9161