

防塵用溶剤型エポキシ樹脂塗床材

アルプロン L-550

アルプロンL-550は、エポキシ樹脂の特性を有し、耐磨耗性に優れた溶剤タイプの防塵用薄層塗り床材です。

荷 姿



16kg/セット
 ・主 剤：12kg
 ・硬化剤：4kg

用 途

- ◆食品、製紙、化学等各種工場の床
- ◆各種倉庫の床

性 状

項 目	主 剤	硬 化 剤	試 験 方 法
主 成 分	エポキシ樹脂	変性ポリアミドアミン	-
外 観	各色液状	淡褐色透明液状	-
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 3：1		
粘 度 (2 0 ℃)	1,500 mPa・s (混合物)		JIS K 6833
比 重 (2 0 ℃)	1.55 (硬化塗膜)		JIS K 7112
可 使 時 間	8時間 (20℃、1kg)		JIS K 5600
指 触 硬 化 時 間	1時間 (20℃)		JIS K 5600
硬 化 時 間	10時間 (20℃)		JIS K 5600
完 全 硬 化 時 間	36時間 (20℃)		JIS K 5600

耐薬品性

薬 品 名	濃 度 (%)	評 価
水 道 水	-	○
食 塩 水	3	○
塩 酸	5	○
水酸化ナトリウム	5	○
ガ ソ リ ン	-	○
軽 油	-	○
灯 油	-	○
中 性 洗 剤	-	○

ご使用上の注意

- ※コンクリート表面の油分は、洗剤で洗浄するかまたは溶剤で脱脂してください。
- ※溶剤タイプのエポキシ樹脂ですので、火気、換気等には、十分注意して下さい。
- ※湿度の高い日の施工はできるだけ避けて下さい。
- ※完全硬化前に水洗いすると白化することがありますので、空拭きで清掃するようにして下さい。
- なお、白化しても塗膜としての性能は失われません。
- ※溶剤は、施工器具等の洗浄以外には絶対に使用しないで下さい。
- ※直接皮膚に触れないようにして下さい。もし直接皮膚に触れたときには、直ちに石鹸等によりよく洗い落して下さい。
- ※目に入った場合は流水でよく洗い、速やかに医師の診断を受けるようにして下さい。
- ※ご使用にあたっては、安全データシート (SDS) をお読みください。

特 長

- ★ 2～3回塗るだけで、コンクリートのホコリを防ぎます。
- ★ コンクリートへの接着が強く、耐磨耗性に優れています。
- ★ 耐水性、耐薬品性に優れています。

使用方法

- 1.主剤、硬化剤を定められた配合比(主剤3に対し硬化剤1)で計量してください。
- 2.主剤、硬化剤が均一になるまで攪拌機で十分に混合攪拌してください。
- 3.混合攪拌したものは、可使時間内に使用してください。
- 4.プライマーが指触乾燥した後、ローラー刷毛・スプレー等で均一に塗布してください。
- 5.施工後、樹脂が硬化するまで十分に養生して下さい。

日米レジン株式会社

本社・工場 〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町15番地 TEL(072)438-0321 名古屋営業所 〒485-0012 愛知県小牧市小牧原新田1371 TEL(0568)76-5678
 関東営業課 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港32-27 TEL(043)216-3541 大阪営業課 〒596-0013 大阪府岸和田市臨海町15番地 TEL(072)423-8363
 東京事務所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-12-9 TEL(03)6280-4210 中国営業所 〒710-0023 岡山県倉敷市帯高角3-3 TEL(086)428-6720
 札幌営業所 〒063-0836 札幌市西区発寒16条13丁目5-1 TEL(011)665-1666 福岡営業所 〒815-0031 福岡県福岡市南区清水1丁目16-8 TEL(092)551-6871
 仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区御町東3丁目4-8 TEL(022)287-1577 鹿児島営業所 〒890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目1-8 TEL(099)206-9161