

コンクリート部分補修材

アルプロン EPモルタル

アルプロン EPモルタルは、接着性、耐久性、強度に優れたエポキシ樹脂系のコンクリート床部分補修材です。

荷 姿



6kg/セット

・主 剤：1.0kg ・特殊骨材：4.8kg
・硬化剤：0.2kg



30kg/セット

・主 剤：5kg ・特殊骨材：24kg
・硬化剤：1kg

特 長

- ★主剤・硬化剤・骨材を混ぜるだけ
- ★深さのある凹みの補修に最適
- ★コンクリートより高強度で強力に接着
- ★施工した上に塗装も可能です

詳細情報

入り目	6kgセット	30kgセット
1セット容量	3L	15L
	施工可能面積	
5mm厚さ施工	0.6㎡	3.0㎡
10mm厚さ施工	0.3㎡	1.5㎡
30mm厚さ施工	0.1㎡	0.5㎡

用 途

コンクリート床用補修材として、穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正等に威力を発揮します。
※混合後の形状：樹脂モルタル状です。

ご使用方法



補修前



樹脂を先に混ぜて塗ってください



骨材投入混合



コテで平らに押さえてください



完成



施工例



ご使用上の注意

- ※必ず樹脂（主剤・硬化剤）を混合攪拌後、骨材と混合して下さい。
- ※下地の汚れ、レイタンス、油類、脆弱部等を出来る限り除去し清掃して下さい。
- ※樹脂の硬化時間の目安：夏場で20分、冬場で40分程度（外気温度により変わります。）
- ※開放時間の目安：夏場で翌日、冬場で2日間程度必要です。（外気温度により変わります。）
- ※混合して余った材料は、硬化させた後、焼却処分、または、産業廃棄物として処分して下さい。
- ※硬化養生時、雨水・夜露等がかからないよう養生して下さい。
- ※その他詳細については、下記にお問い合わせ下さい。

販売元: 日米礦油株式会社

東日本支店(043)216-3065 九州支店(093)941-2511
中部支店(0568)76-8580 鹿児島支店(099)285-2121
大阪支店(06)6539-3432 輸入大阪支店(072)226-2262
中国支店(086)225-4781

製造元: 日米レジン株式会社

東京事務所(03)6280-4210 名古屋営業所(0568)76-5678
大阪営業課(072)423-8363 中国営業所(086)428-6720
札幌営業所(011)665-1666 福岡営業所(092)551-6871
仙台営業所(022)287-1577 鹿児島営業所(099)206-9161