

防塵用溶剤型アクリル樹脂塗床材 アルプロン L-300

アルプロンL-300は、アクリル樹脂系の1液性溶剤型塗料です。
作業性に優れた低コストの防塵用塗床材です。

荷 姿



15kg 石油缶

用 途

- ◆工場、倉庫、事務所、公園、店舗の床面
- ◆その他一般床面

特 長

- ★作業性に優れ、乾燥が速い。
- ★付着性、耐候性、耐水性が優れています。
- ★低コストで経済的です。

施 工 例



標準色 6色



グリーン



ライトグリーン



シルバーグレー



グレー



ベンガラ



ベージュ

性 状

項 目	
主 成 分	アクリル樹脂
乾燥時間(23℃)	指触15分 硬化2時間 (歩行可能時間10時間)
塗装間隔(23℃)	下限2時間 上限-
標準塗布量 (Kg/m ² /回)	エアレス 0.10~0.15 ローラー 0.10~0.15 はけ 0.10~0.15
	15kg当たり 約50m ² (ローラー2回塗り)
標準乾燥膜厚	30μm/回
希 釈 材	アクリル外装シンナー
希 釈 率	エアレス 40~70%
	ローラー 15~40%
	はけ 15~40%
貯 蔵 安 定 性	6ヶ月

試験結果

試験項目	試験成績	規格
乾燥時間 (h / 23℃)	0.25 2	指触0.5以下 硬化2以下
耐 水 性	合格	水に96時間浸しても異常がないものとする。
耐アルカリ性	合格	水酸化カルシウム飽和溶液に48時間浸しても異常がないものとする。
耐洗浄性	合格	耐洗浄試験1000回耐えるものとする。
促進耐候性	合格	サンシャインウエザオメーターに250時間照射に耐えるものとする。

使用方法 塗装上の注意点

- ・エアレス、ローラー、はけ等で均一に塗布してください。
- ・モルタルコンクリートでは水分9%、PH9以下の状態にしてください。
- ・ノンスリップ使用
L-300(15kg)に対し、30重量%(4.5kg)の骨材(5~7号珪砂)を混合し塗装してください。

ご使用上の注意

- ※コンクリート表面の油分は、洗剤で洗浄するかまたは溶剤で脱脂してください。
- ※溶剤タイプのアクリル樹脂ですので、火気、換気等には、十分注意して下さい。
- ※湿度の高い日の施工はできるだけ避けて下さい。
- ※直接皮膚に触れないようにして下さい。もし直接皮膚に触れたときには、直ちに石鹸等によりよく洗い落して下さい。
- ※目に入った場合は流水でよく洗い、速やかに医師の診断を受けるようにして下さい。
- ※ご使用にあたっては、安全データシート(SDS)をお読みください。

日米レジン株式会社