

軽量エポキシ樹脂モルタル

アルプロン プレミアムモルタル

アルプロン プレミアムモルタルは、エポキシ樹脂と特殊軽量骨材を配合した、軽量で高強度、作業性、成形性に優れ、だれでも簡単に仕上げる事が出来る充填補修材です。

荷姿



6kg/セット

- ・主 剤 : 4.0kg
- ・硬 化 剤 : 2.0kg

※混合後の形状：粘土状

特 長

- ★補修したい箇所に必要な分だけ使用できます。
- ★比重が0.7と非常に軽く、厚付けが可能です。
- ★粘土状なので、作業性、成形性に優れています。
- ★型枠を使わずに成形可能です。
- ★パサつかず、柔らかいので簡単に充填できます。
- ★樹脂系なので割れにくく、接着性に優れます。
- ★薄層部分もしっかりと接着します。
- ★硬化後は防水性もあります。

用 途

- ◆床の欠損部やクラック補修。
- ◆コンクリート基礎や階段欠損部の成形復旧。
- ◆アンカー跡の穴埋め。充填補修。
- ◆床やタイルの目地補修（挙動目地は不可）
- ◆壁貫通の配管周りの充填。
- ◆ALC、ブロック壁の欠損、傷の成形復旧。

詳細情報


荷姿	プレミアムモルタル		
	6kg		
1セット容量	8.5L		
	施工可能面積	参考寸法	
5mm厚さ施工	1.7㎡	10cm巾×17m	20cm巾×8.5m
		30cm巾×5.6m	40cm巾×4.2m
10mm厚さ施工	0.85㎡	10cm巾×8.5m	20cm巾×4.2m
		30cm巾×2.8m	40cm巾×2.1m
30mm厚さ施工	0.28㎡	10cm巾×2.8m	20cm巾×1.4m
		30cm巾×90cm	40cm巾×70cm

ご使用方法 (例)

※原則としてはかりでの計量をお願いします



団子を作ります




主剤2個と硬化剤1個



十分に混練り



混練り後、必要な分をちぎって使用



補修箇所に充填



形を整えます

※水で濡らした手袋でも、きれいに仕上げられます。

ご使用上の注意

- ※主剤・硬化剤を重量比2：1で計量し、均一になるまで十分に混練りして下さい。
- ※下地の汚れ、レタンス、油類、脆弱部等を出来る限り除去し清掃して下さい。
- ※樹脂の硬化時間の目安：16時間（1kg、20℃）
- ※必要に応じてプライマー（W-305）をご使用ください。
- ※混合して余った材料は、硬化させた後、産業廃棄物として処分して下さい。
- ※その他詳細については、下記にお問い合わせ下さい。

販売元:日米礦油株式会社

製造元:日米レジン株式会社

東日本支店(043)216-3065 九州支店(093)941-2511
中部支店(0568)76-8580 鹿児島支店(099)285-2121
大阪支店(06)6539-3432 ガス大阪支店(072)226-2262
中国支店(086)225-4781

東京事務所(03)6280-4210 名古屋営業所(0568)76-5678
大阪営業課(072)423-8363 中国営業所(086)428-6720
札幌営業所(011)665-1666 福岡営業所(092)551-6871
仙台営業所(022)287-1577 鹿児島営業所(099)206-9161