

アスファルト舗装補修材

アルプロン ピアスパーブモルタル

アルプロン ピアスパーブモルタルは、接着性、耐久性、耐クラック性に優れたエポキシ樹脂系のアスファルト舗装補修材です。

荷 姿



8.5kg/セット

・主 剤:0.9kg ・特殊骨材:7.0kg
・硬化剤:0.6kg



30kg/セット

・主 剤:3.0kg ・特殊骨材:25kg
・硬化剤:2.0kg

用 途

アスファルト舗装の補修材として、穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正等に威力を発揮します。
※混合後の形状：樹脂モルタル状です。


ご使用方法



補修前



樹脂を先に混ぜて塗ってください



樹脂・骨材混合



コテで平らに押さえてください



完成



施工例

特 長

- ★主剤・硬化剤・骨材を混ぜるだけ
- ★耐久性、耐クラック性に優れています
- ★アスファルトより高強度で強力に接着
- ★どなたでも簡単に施工できます

詳細情報

	8.5kgセット	30kgセット	180kgセット
入り目	樹脂 1.5kg	樹脂 5kg	樹脂 30kg
	骨材 7kg	骨材 25kg	骨材 150kg (25kg×6袋)
1セット容量	3.5L	12.5L	75L
施工可能面積			
3mm厚さ 施工	1.1㎡	4.2㎡	25.0㎡
5mm厚さ 施工	0.7㎡	2.5㎡	15.0㎡

ご使用上の注意

- ※必ず樹脂（主剤・硬化剤）を混合攪拌後、骨材と混合して下さい。
- ※下地の汚れ、レタンス、油類、脆弱部等を出来る限り除去し清掃して下さい。
- ※樹脂の硬化時間の目安：夏場で18分、冬場で40分程度（外気温度により変わります。）
- ※開放時間の目安：夏場で翌日、冬場で2日間程度必要です。（外気温度により変わります。）
- ※混合して余った材料は、硬化させた後、焼却処分、または、産業廃棄物として処分して下さい。
- ※硬化養生時、雨水・夜露等がかからないよう養生して下さい。
- ※その他詳細については、下記にお問い合わせ下さい。

販売元:日米礦油株式会社

東日本支店(043)216-3065 九州支店(093)941-2511
中部支店(0568)76-8580 鹿児島支店(099)285-2121
大阪支店(06)6539-3432 ガス大阪支店(072)226-2262
中国支店(086)225-4781

製造元:日米レジン株式会社

東京事務所(03)6280-4210 名古屋営業所(0568)76-5678
大阪営業課(072)423-8363 中国営業所(086)428-6720
札幌営業所(011)665-1666 福岡営業所(092)551-6871
仙台営業所(022)287-1577 鹿児島営業所(099)206-9161